

サンキュア E-200 水性合成樹脂タイプ

特長

- ◆ コンクリート表面にポリマーセメント層を形成し、コンクリート表面からの水分蒸発を抑制します。水蒸気透過率 0.5g/m²/day（塗付量 100g/m²の場合）。
- ◆ コンクリート表面に発生するヘアクラックを低減させます。
- ◆ コンクリートが高温（80℃）になる場合でも使用可能です。
- ◆ 界面活性剤を含んでおらず、環境負荷が小さいです。
- ◆ 非危険物です。

<性状表>

項目	内容
組成	合成樹脂エマルジョン
外観	乳白色液体
pH	3.5~6.0
イオン性	ノニオン



<使用方法>

打設面

打設後のコンクリート表面の水光が消えた直後に噴霧器で散布してください。その後にコテ仕上げを行ってください。

<注意事項>

- 降雨時または降雨が予想されるときは施工を避けてください。
- 夏期の直射日光下では作業を迅速に行ってください。
- 気温 5℃以下では施工しないでください。

標準塗付量 100g/m²

本製品は、あいち産業科学技術総合センター産業技術センターの技術支援により開発されました。

<http://www.aichi-inst.jp/sangyou/>



三商株式会社

街と暮らしに快適環境を

〒486-0827 愛知県春日井市小木田町 277 番地

Tel 0568-89-5507 Fax 0568-89-5509