サンクラシーA 水系クリヤー

（一般名　耐候性木材保護塗料）

- 特長
  - 木材の自然な風合いを活かしながら、表面を保護する水系タイプの透明仕上げ材です。
  - 作業環境への配慮がしやすく、溶剤臭を抑えた提案に向いています。
  - 使いやすい水系 1 液タイプです。

- 一般的性状

項目	内容
外観	粘調性液体
主成分	ウレタン樹脂
溶媒	水

- 施工仕様

工程		材料・その他	希釈割合（質量比）	塗付け量（g/㎡）	工程間隔時間
1	素地調整	ほこり、砂などの汚れ、油などの付着物を除去して乾いた清浄な面とした後にサンダー処理（#180～#240）をしてください。 エポキシ樹脂などで節埋め処理をしてください。			
2	下塗り 1 回目	サンクラシーA 水系クリヤー ベース	100	80～120	3 時間
		水	0～5	–	
3	下塗り 2 回目	サンクラシーA 水系クリヤー ベース	100	80～120	3 時間
		水	0～5	–	
4	上塗り	サンクラシーA 水系クリヤー トップコート	100	80～120	16 時間以上
		水	0～ 5	–	

- 施工器具

  スプレー、ローラー、刷毛等

● 注意事項

①工程間隔時間は次工程の塗装を行うために必要な最低限度の時間です。この時間を経過した後に次工程に入ってください。なお、工程 4 の工程間隔時間は最終養生時間です。
②塗装から乾燥までの温度は 5℃以下とならないようにしてください。
③同様に、湿度は 80RH%以上とならないようにしてください。
④強制乾燥を行う場合は 80℃以下で行ってください。
⑤24 時間以内に降雨降雪が予想される場合は施工を避けてください。
⑥木材は十分乾燥させてから使用してください。(推奨含水率 15%以下)
⑦木材の木口及び裏面からの吸水を防ぐため、サンクラシーA 水系クリヤーベースまたは指定シーリング材でシールを行ってください。木口塗装は標準塗付量の 2 倍が目安です。
⑧塗装は木表に行い、木表が屋外側になるよう設置してください。
⑨樹種（木材の種類）によって吸い込みが異なります。上記仕様はスギの場合です。
⑩板目と柾目を選択できる場合は柾目を選択してください。より耐久性に優れます。
⑪開缶後は当日中に使い切ってください。翌日使用はしないでください。
⑫保護メガネ、保護手袋等の保護具を着用して取り扱ってください。
⑬使用前に最新の安全データシート（SDS）をご確認ください。
⑭ホルムアルデヒド発散建築材料として使用制限を受ける塗料は「ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を使用したもの」に限られます（国土交通省告示第千百十三号）。本製品にはこれらの対象物質を使用していません（F ☆☆☆☆相当）。

● 技術データ

試験項目	試験方法	内容	結果
容器の中での状態	JASS18 M-307 に準拠	かき混ぜたとき、硬い塊がなくて一様になる	合格
塗装作業性	JASS18 M-307 に準拠	塗装作業に支障があっては ならない	合格
乾燥時間	JASS18 M-307 に準拠	16 時間以内	合格
塗膜の外観	JASS18 M-307 に準拠	塗膜の外観が正常である	合格
促進耐候性	JASS18 M-307 に準拠	480 時間の照射で、ふくれ・ 割れ・はがれがなく、色の変化の程度が見本品と比べて大きくない	合格
温冷繰り返し	JIS A 6909 に準拠	試験体の表面に、ひび割れ、剥がれ及び膨れがなく、かつ、著しい変色及び光沢低下がない	合格
透水性 B 法	JIS A 6909 に準拠	0.5ml 以下	合格
促進耐候性	自社法	3000 時間異常なし	合格

注）上記の数値は代表値であり、製品の規格値ではありません。

● キセノン促進耐候性試験（JIS K 5600 7-7 方法１ 準拠）

試験体：スギ

	試験前	1000 時間	2000 時間	3000 時間	4000 時間
サンクラシーA 水系クリヤー					
無塗装					

1. 本資料の内容は予告なく変更する場合がございます。最新の情報は弊社 HP（https://www.chemicalco.jp）でご確認ください。
2. 本資料に記載された事項は、細心の注意を払って行った試験に基づくものですが、実際の現場作業の結果をすべて確実に保証するものではありません。また、使用上の特許等の権利抵触のないことを保証するものではありません。
3. 当社の製品は、一般工業向けに開発・製造された化成品です。人体に摂取される用途には使用しないでください。

SANSHO 三商株式会社

本社

〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵三丁目 25 番 32 号

メーカー部門（営業）

〒486-0827 愛知県春日井市小木田町 277

Tel：0568-89-5507 Fax：0568-89-5509

企業ＨＰ http://www.sansho-inc.co.jp

製品情報 https://www.chemicalco.jp