

## サンピタ瞬間 W

(一般名 カードリッジ型瞬間接着剤)

- 特長

- カートリッジ型の瞬間接着剤です。
- スタティックミキサーによりノズルの先端で 2 液混合し、3 分で硬化します。
- 金属・コンクリート等に対する接着性が良好です。
- 難燃性に優れています。

- 一般的性状

| 項目  | 内容      |
|-----|---------|
| 外観  | ペースト状液体 |
| 主成分 | アクリル樹脂  |
| 溶媒  | なし      |

- 施工仕様

| 工程 |      | 材料・その他                                                   | 希釈割合<br>(質量比) | 塗付け量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 工程間隔時間 |
|----|------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------|
| 1  | 素地調整 | 十分に乾燥させる。<br>汚れ・付着物・突起物等を除去する。<br>浮き、硬化不良、その他の脆弱部分を補修する。 |               |                              |        |
| 2  | 接着   | サンピタ瞬間 W                                                 | 100           | 0.05～0.1                     | 3 分    |

- 注意事項

- ① 工程間隔時間は次工程の塗装を行うために必要な最低限度の時間です。この時間を経過した後に次工程に入ってください。なお、工程 2 の工程間隔時間は最終養生時間です。
- ② 保護メガネ、保護手袋等の保護具を着用して取り扱ってください。
- ③ 使用前に最新の安全データシート (SDS) をご確認ください。

● 基材適合表

| 基材     |             | 適合 |
|--------|-------------|----|
| 金属     | S U S (304) | ○  |
|        | 鉄           | ○  |
|        | アルミ         | ○  |
|        | 銅           | ○  |
|        | 溶融亜鉛メッキ     | ○  |
| プラスチック | アクリル        | ○  |
|        | ポリカ         | △  |
|        | A B S       | ○  |
|        | ポリスチレン      | △  |
|        | ナイロン        | ×  |
|        | 塩ビ          | ○  |
| 木材     |             | ○  |
| コンクリート |             | ○  |

1. 本資料の内容は予告なく変更する場合がございます。最新の情報は弊社 HP (<https://www.chemicalco.jp>) でご確認ください。
2. 本資料に記載された事項は、細心の注意を払って行った試験に基づくものですが、実際の現場作業の結果をすべて確実に保証するものではありません。また、使用上の特許等の権利抵触のないことを保証するものではありません。
3. 当社の製品は、一般工業向けに開発・製造された化成品です。人体に摂取される用途には使用しないでください。

**本社**

〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵三丁目 25 番 32 号

**メーカー部門（営業）**

〒486-0827 愛知県春日井市小木田町 277

Tel : 0568-89-5507 Fax : 0568-89-5509

企業 H P <http://www.sansho-inc.co.jp>

製品情報 <https://www.chemicalco.jp>