

スーパー消臭 S S 内装塗料

(一般名 内装天井用消臭塗料)

- 特長

- 黒色の内装用つや消し塗料です。
- アンモニア、酢酸をはじめとした生活臭や揮発性有機化学物質に対する脱臭効果があります。
- 屋内の天井部への塗装をお勧めします。

- 一般的性状

項目	内容
外観	黒色液体
主成分	脱臭触媒

- 施工仕様

工程		材料・その他	希釈割合 (質量比)	塗付け量 (kg/m ²)	工程間隔時間
1	素地調整	十分に乾燥させる。 汚れ・付着物・突起物等を除去する。 浮き、硬化不良、その他の脆弱部分を補修する。			
2	上塗り (1 回目)	スーパー消臭 S S 内装塗料	100	0.08～0.1	2 時間
		水	0～10	－	
3	上塗り (2 回目)	スーパー消臭 S S 内装塗料	100	0.08～0.1	16 時間
		水	0～10	－	

- * 1 下地が石膏ボードの場合です。ケイカル板にはサンクラシープライマーをご使用ください。
- * 2 工程 3 の工程間隔時間は最終養生時間です。
- * 3 触媒が沈降している場合がありますので、塗装前にミキサーでよく攪拌してからご使用ください。

- 推奨施工器具


ローラー、刷毛等

- 注意事項

- ① 工程間隔時間は次工程の塗装を行うために必要な最低限度の時間です。この時間を経過した後に次工程に入ってください。なお、工程 4 の工程間隔時間は最終養生時間です。
- ② 塗装から乾燥までの温度は 5℃以下としないようにしてください。同様に、湿度は 80RH% 以上としないようにしてください。
- ③ 強制乾燥を行う場合は 80℃以下で行ってください。

- ④ 開缶後は当日中に使い切ってください。翌日使用はしないでください。
- ⑤ 24 時間以内に降雨降雪が予想される場合は施工を避けてください。
- ⑥ 保護メガネ、保護手袋等の保護具を着用して取り扱ってください。
- ⑦ 使用前に最新の安全データシート（SDS）をご確認ください。
- ⑧ ホルムアルデヒド発散建築材料として使用制限を受ける塗料は「ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を使用したもの」に限られます（国土交通省告示第千百十三号）。本製品にはこれらの対象物質を使用していません（F☆☆☆☆相当）。
- ⑨ 屋内であっても風呂などの水がかかったり結露したりする部位には使用しないでください。
- ⑩ プライマーは基材により最適なものを選定してください。詳細は各製品の T D S をご覧ください。
- ⑪ 内装制限がある部位には使用できません。

● 技術データ



注）上記の数値は代表値であり、製品の規格値ではありません。

<試験方法>


（1）検知管法

テドラーバックに試験片（10cm×10cm）を入れ、規定の初発濃度となるよう臭気成分ガスを 1L 入れた後、検知管

を用いて 24 時間後の成分濃度を測定し、ガス減衰率を計算した。

(2) ガスクロマトグラフ

テドラーバックに試験片 (10cm×10cm) を入れ、溶剤 1μℓ を封入し 23℃にて 24 時間静置した後にガスクロマトグラフによって濃度を計測した。



1. 本資料の内容は予告なく変更する場合がございます。最新の情報は弊社 HP (<https://www.chemicalco.jp>) でご確認ください。
2. 本資料に記載された事項は、細心の注意を払って行った試験に基づくものですが、実際の現場作業の結果をすべて確実に保証するものではありません。また、使用上の特許等の権利抵触のないことを保証するものではありません。
3. 当社の製品は、一般工業向けに開発・製造された化成品です。人体に摂取される用途には使用しないでください。

本社

〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵三丁目 25 番 32 号

メーカー部門 (営業)

3

〒486-0827 愛知県春日井市小木田町 277

Tel : 0568-89-5507 Fax : 0568-89-5509

企業 H P <http://www.sansho-inc.co.jp>

製品情報 <https://www.chemicalco.jp>