

セメントボード用塗布形撥水剤


サンアブロック B

特長

- ・ ストレート板・窯業サイディング板・ALC等のセメント系ボード、石膏ボード、ケイカル板等に塗付して使用する撥水剤です。
- ・ 基材に撥水性を付与するとともに吸水時の塗れ色を防止します。

一般的性状

項目	内容
外観	乳白色エマルジョン
主成分	シリコーン
溶媒	水



施工仕様

工程		材料・その他	希釈割合 (質量比)	塗付け量 (kg/m ²)	工程間隔時間
1	素地調整	十分に乾燥させる。 汚れ・付着物・突起物等を除去する。 浮き、硬化不良、その他の脆弱部分を補修する。			
2	撥水剤塗り	サンアブロック B	100	0.01~0.02	16 時間
		水	900	—	

注意事項

- ① 工程間隔時間は次工程の塗装を行うために必要な最低限度の時間です。この時間を経過した後に次工程に入ってください。なお、工程 2 の工程間隔時間は最終養生時間です。
- ② 塗装から乾燥までの温度は 5℃以下とならないようにしてください。同様に、湿度は 80RH%以上とならないようにしてください。
- ③ 強制乾燥を行う場合は 80℃以下で行ってください。
- ④ 開缶後は当日中に使い切ってください。翌日使用はしないでください。
- ⑤ 24 時間以内に降雨降雪が予想される場合は施工を避けてください。
- ⑥ 保護メガネ、保護手袋等の保護具を着用して取り扱いってください。
- ⑦ 使用前に最新の安全データシート (SDS) をご確認ください。
- ⑧ ホルムアルデヒド発散建築材料として使用制限を受ける塗料は「ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を使用したもの」に限られます (国土交通省告示第千百十三号)。本製品にはこれらの対象物質を使用していません (F☆☆☆☆相当)。
- ⑨ 基材の吸水状態により塗付量を調整してください。
- ⑩ 本製品は、防水性はありません (水圧がかかると吸水します)。



三商株式会社

本社

〒461-0004 愛知県名古屋市中区葵三丁目 25 番 32 号

メーカー部門 (営業)

〒486-0827 愛知県春日井市小木田町 277

Tel : 0568-89-5507 Fax : 0568-89-5509

企業情報サイト <http://www.sansho-inc.co.jp/>

製品情報サイト <https://www.chemicalco.jp/>

販売代理店欄