

表面強化つや消し塗料

サンアブロック EMI-309

特長

- ・脆弱基材の表面を強化するつや消し塗料です。
- ・木材に塗付する場合にはアク止め効果があります。
- ・コンクリート・モルタル等のセメント基板に対しては白華防止効果があります。
- ・耐溶剤性に優れています。

一般的性状

項目	内容
外観	透明液体
主成分	アクリル樹脂
溶媒	溶剤

施行仕様

工程		材料・その他	希釈割合 (質量比)	塗付け量 (kg/m ²)	工程間隔時間
1	素地調整	十分に乾燥させる。 汚れ・付着物・突起物等を除去する。 浮き、硬化不良、その他の脆弱部分を補修する。			
2	上塗り	サンアブロック EMI-309	100	0.1~0.2	16 時間

注意事項

- ① 工程間隔時間は次工程の塗装を行うために必要な最低限度の時間です。この時間を経過した後次工程に入ってください。なお、工程2の工程間隔時間は最終養生時間です。
- ② 塗装から乾燥までの温度は5℃以下とならないようにしてください。同様に、湿度は80RH%以上とならないようにしてください。
- ③ 強制乾燥を行う場合は80℃以下で行ってください。
- ④ 開缶後は当日中に使い切ってください。翌日使用はしないでください。
- ⑤ 24時間以内に降雨降雪が予想される場合は施工を避けてください。
- ⑥ 保護メガネ、保護手袋等の保護具を着用して取り扱ってください。
- ⑦ 使用前に最新の安全データシート（SDS）をご確認ください。
- ⑧ ホルムアルデヒド発散建築材料として使用制限を受ける塗料は「ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を使用したもの」に限られます（国土交通省告示第千百十三号）。本製品にはこれらの対象物質を使用していません（F☆☆☆☆相当）。
- ⑨ 基材の濡れ色を防止したいときは必要に応じて下塗りにサンクラシープライマーを塗付してください。



三商株式会社

本社

〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵三丁目25番32号

メーカー部門（営業）

〒486-0827 愛知県春日井市小木田町277

Tel : 0568-89-5507 Fax : 0568-89-5509

企業情報サイト <http://www.sansho-inc.co.jp/>

製品情報サイト <https://www.chemicalco.jp/>



販売代理店欄