

無溶剤形 2液 エポキシ樹脂 白色プライマー

サンエポプライマー-W

F☆☆☆☆相当

特長

無溶剤

湿潤面密着

無溶剤なので
臭気がほとんどありません。

耐薬品性

耐薬品性が高く酸・アルカリ・溶剤等から基材を保護します。
シンナー等の有機溶剤を使用しない無溶剤タイプです。
コンクリート・金属等と良く密着します。
防水性に優れています。

耐摩耗性

基材適合性

基材	密着性
コンクリート	○
鉄	○
ステンレス	○
ガルバリウム鋼板	○
アルミ	○
亜鉛めっき	○ 白さびを除去してください



本製品は、あいち産業科学技術総合センター 産業技術センターの技術支援により開発されました。

<http://www.aichi-inst.jp/sangyou/>

塗装仕様例



＜施工器具＞

サンエポプライマーW
サンクラシーTK

スプレー、刷毛、ウールローラー
スプレー、刷毛、ウールローラー

工程	材料・その他	調合割合	塗付け量	工程間隔時間
1. 素地調整	ほこり、砂などの汚れ、油などの付着物を除去して乾いた清浄な面としてください。			
2. 下塗り	サンエポプライマーW 主剤	10	0.08～ 0.1kg/m ²	16時間以上 2週間以内
	サンエポプライマーW 硬化剤	4		
3. 上塗り（1回目）	サンクラシーTK	3	0.08～ 0.1kg/m ²	4時間以上
	水	0～0.45		
4. 上塗り（2回目）	サンクラシーTK	3	0.08～ 0.1kg/m ²	16時間以上
	水	0～0.45		

＜混合割合＞ 主剤：硬化剤＝10：4

＜可使時間＞ 4～8時間以内(23℃)

＜硬化時間＞ 16時間以上

＜標準塗付量＞ 80～100g/m²＊

＊下地の吸込みにより変動します。

金属板等の吸込みがない下地の場合は40～50g/m²になります。


＜荷姿＞ 主剤 10kg/缶

硬化剤 4kg/缶

硬化剤（冬用）4kg/缶

色調：

白



上塗り適合表

上塗り材	適合
サンクラシーTK	○
クールサンクラシー	○
サンクラシーCC	○
サンカーボロック	○



＜使用方法＞

- 主剤／硬化剤の混合後の可使時間は23℃で8時間程度です。
- 必ずミキサーを使用して攪拌してください。
- 気温が高い夏期は硬化が早まりますので、少量ずつ混合してご使用ください。（荷姿全量を一度に混合しないでください）
- 気温が低い冬期は硬化剤（冬用）をご使用ください。

＜注意事項＞

- 工程間隔時間は次工程の塗装を行うために必要な最低限度の時間です。この時間を経過した後に次工程に入ってください。
なお、工程4の工程間隔時間は最終養生時間です。
- 塗装から硬化までの温度は5℃以下としないようにしてください。
- 開缶後は当日中に使い切ってください。翌日使用はしないでください。
- 硬化途中で結露すると塗膜面に異常をきたすおそれがあるので、多湿時の施工は避けてください（降雨直前、雨上がり直後等）。
- 保護メガネ、保護手袋等の保護具を着用して取り扱ってください。
- 使用前に安全データシート（SDS）をご確認ください。



三商株式会社

本社

〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵三丁目25番32号

メーカー部門（営業）

〒486-0827 愛知県春日井市小木田町277

Tel：0568-89-5507 Fax：0568-89-5509

<http://www.sansho-inc.co.jp/>

販売代理店欄