

屋内用防湿性クリアー塗料

サンクラシーYB

用途

- ・ 防湿シール
- ・ 難燃処理木材の溶脱防止 等

特長

- ・ ガスバリアー性に優れています。
- ・ 防湿性、耐薬品性に優れています。
- ・ 塗膜には難燃性があります。
- ・ 密着性に優れています。

物性データ

製品名	サンクラシーYB つやあり	サンクラシーYB つやけし	サンクラシーYB1.5
外観	淡黄色透明液体		
塗膜光沢	あり	なし	あり
組成	合成樹脂、酢酸エチル、酢酸ブチル		
水蒸気透過性 ¹⁾ g/m ² /d	15	22	9
酸素透過性 ²⁾ ml/m ² /0.1MPa/日	6	8	4

測定条件 1) 塗布量 100g/m²、40℃90%RH 2) 塗布量 100g/m²、20℃約70%RH

施工仕様（例）

工程	材料・その他	希釈割合 (質量比)	塗付量 (kg/m ²)	工程間隔 時間
1 素地調整	汚れ、付着物、突起物を除去する			
2 上塗り (1回目)	サンクラシーYB	100	0.1～0.15	1時間
3 上塗り (2回目)	サンクラシーYB	100	0.1～0.15	2時間 以上



三商ケミカル子ちゃん

<注意事項>

1. 工程間隔時間は次工程の塗装を行うために必要な最低限度の時間です。この時間を経過した後に次工程に入ってください。なお、工程3の工程間隔時間は最終養生時間です。
2. 塗装から乾燥までの温度は5℃以下とないようにしてください。
3. 強制乾燥を行う場合は80℃以下で行ってください。
4. 開缶後は当日中に使い切ってください。翌日使用はしないでください。
5. F☆☆☆☆相当品です（メラミン樹脂等を使用していません）。

 **三商株式会社**

本社

〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵三丁目25番32号

メーカー部門（営業）

〒486-0827 愛知県春日井市小木田町277

Tel : 0568-89-5507 Fax : 0568-89-5509

企業HP <http://www.sansho-inc.co.jp/>

製品情報 <https://www.chemicalco.jp/>

本製品は、あいち産業科学技術総合センター
産業技術センターの技術支援により開発されまし
た。<http://www.aichi-inst.jp/sangyou/>

販売代理店欄