

高密着水系プライマー サンクラシープライマー

特長

モルタル・コンクリート・石膏ボード・ケイカル板等の吸水性のある無機質基材への密着が良好な水系プライマーです。

一般的性状

項目	内容
外観	粘調性液体
主成分	アクリル樹脂エマルジョン
溶媒	水

基材適合表

基材	適合	標準塗付け量 (kg/m ²)
コンクリート	○	0.05～0.10
モルタル	○	0.04～0.06
スレート	○	0.05～0.07
石膏ボード	○	0.03～0.05
ケイ酸カルシウム板	○	0.13～0.18
A L C	×	—
金属	×	—

注) 基材により吸水は異なります。基材の吸水が大きい場合は塗付け量を増やしてください。適正な塗付け量は、塗付したときに基材表面が濡れ色になり、かつ、タレない程度です。

注意事項

- ① 工程間隔時間は次工程の塗装を行うために必要な最低限度の時間です。この時間を経過した後次工程に入ってください。なお、工程4の工程間隔時間は最終養生時間です。
- ② 塗装から乾燥までの温度は5℃以下としないようにしてください。同様に、湿度は80RH%以上としないようにしてください。
- ③ 強制乾燥を行う場合は80℃以下で行ってください。
- ④ 開缶後は当日中に使い切ってください。翌日使用はしないでください。
- ⑤ 24時間以内に降雨降雪が予想される場合は施工を避けてください。
- ⑥ 保護メガネ、保護手袋等の保護具を着用して取り扱ってください。
- ⑦ 使用前に最新の安全データシート（SDS）をご確認ください。
- ⑧ ホルムアルデヒド発散建築材料として使用制限を受ける塗料は「ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を使用したもの」に限られます（国土交通省告示第千百十三号）。本製品にはこれらの対象物質を使用していません（F☆☆☆☆相当）。



三商株式会社

本社

〒461-0004 愛知県名古屋市中区葵三丁目25番32号

メーカー部門（営業）

〒486-0827 愛知県春日井市小木田町277

Tel : 0568-89-5507 Fax : 0568-89-5509

企業情報サイト <http://www.sansho-inc.co.jp/>

製品情報サイト <https://www.chemicalco.jp/>



販売代理店欄