

黒色高密着水系プライマー

サンクラシープライマーB

特長

モルタル・コンクリート石膏ボード・ケイカル板等の吸水性のある無機質基材への密着が良好な黒色水系プライマーです。

一般的性状

項目	内容
外観	黒色粘調性液体
主成分	アクリル樹脂エマルジョン
溶媒	水

基材適合表

基材	適合
コンクリート	○
モルタル	○
スレート	○
石こうボード	○
ケイ酸カルシウム板	○
A L C	×
金属	×

注意事項

- ① 工程間隔時間は次工程の塗装を行うために必要な最低限の時間です。この時間を経過した後次工程に入ってください。なお、工程4の工程間隔時間は最終養生時間です。
- ② 塗装から乾燥までの温度は5℃以下としないようにしてください。同様に、湿度は80RH%以上としないようにしてください。
- ③ 強制乾燥を行う場合は80℃以下で行ってください。
- ④ 開缶後は当日中に使い切ってください。翌日使用はしないでください。
- ⑤ 24時間以内に降雨降雪が予想される場合は施工を避けてください。
- ⑥ 保護メガネ、保護手袋等の保護具を着用して取り扱ってください。
- ⑦ 使用前に最新の安全データシート（SDS）をご確認ください。
- ⑧ ホルムアルデヒド発散建築材料として使用制限を受ける塗料は「ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を使用したもの」に限られます（国土交通省告示第千百十三号）。本製品にはこれらの対象物質を使用していません（F☆☆☆☆相当）。



三商株式会社

本社

〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵三丁目 25 番 32 号

メーカー部門（営業）

〒486-0827 愛知県春日井市小木田町 277

Tel : 0568-89-5507 Fax : 0568-89-5509

企業情報サイト <http://www.sansho-inc.co.jp/>

製品情報サイト <https://www.chemicalco.jp/>



販売代理店欄