

スーパー消臭 SS 内装塗装

特長

- ・ 黒色の内装用つや消し塗料です。
- ・ アンモニア、酢酸をはじめとした生活臭や揮発性有機化学物質に対する脱臭効果があります。
- ・ 屋内の天井部への塗装をお勧めします。
- ・ 荷姿は粉体です。水で凍ってから塗装します。

一般的性状

項目	内容
外観	黒色粉体
主成分	脱臭触媒

施工仕様

工程		材料・その他	希釈割合 (質量比)	塗付け量 (kg/m ²)	工程間隔時間
1	素地調整	十分に乾燥させる。 汚れ・付着物・突起物等を除去する。 浮き、硬化不良、その他の脆弱部分を補修する。			
2	下塗り	サンクラシープライマー	100	0.05～0.1	
3	上塗り（1 回目）	スーパー消臭 S S 内装塗料	100	0.1～0.15	2 時間
		水	60～70	－	
4	上塗り（2 回目）	スーパー消臭 S S 内装塗料	100	0.1～0.15	24 時間
		水	60～70	－	

注意事項

- ① 工程間隔時間は次工程の塗装を行うために必要な最低限の時間です。この時間を経過した後には次工程に入ってください。なお、工程 4 の工程間隔時間は最終養生時間です。
- ② 塗装から乾燥までの温度は 5℃以下とならないようにしてください。同様に、湿度は 80RH%以上とならないようにしてください。
- ③ 強制乾燥を行う場合は 80℃以下で行ってください。
- ④ 開缶後は当日中に使い切ってください。翌日使用はしないでください。
- ⑤ 24 時間以内に降雨降雪が予想される場合は施工を避けてください。
- ⑥ 保護メガネ、保護手袋等の保護具を着用して取り扱ってください。
- ⑦ 使用前に最新の安全データシート (SDS) をご確認ください。
- ⑧ ホルムアルデヒド発散建築材料として使用制限を受ける塗料は「ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を使用したもの」に限られます (国土交通省告示第千百十三号)。本製品にはこれらの対象物質を使用していません (F☆☆☆☆相当)。
- ⑨ 屋内であっても風呂などの水がかかったり結露したりする部位には使用しないでください。
- ⑩ 水で練った後は 30 分以上寝かせてからご使用ください。粘度が安定します。塗装作業の効率化の観点から、前日に練り置きしておくことをお勧めします。練った後は 48 時間以内にご使用ください。
- ⑪ プライマーは基材により最適なものを選定してください。詳細は各製品の TDS をご覧ください。



三商株式会社

本社

〒461-0004 愛知県名古屋市中区葵三丁目 25 番 32 号

メーカー部門 (営業)

〒486-0827 愛知県春日井市小木田町 277

Tel : 0568-89-5507 Fax : 0568-89-5509

企業情報サイト <http://www.sansho-inc.co.jp/>

製品情報サイト <https://www.chemicalco.jp/>

販売代理店欄